

COTONE E LINO

LAVAGGIO

Utilizzare appropriati rapporti bagno/biancheria per il cotone e per il lino, onde evitare spelature ai bordi dei capi o addirittura una loro degradazione prematura.



- Senza ipoclorito (candeggina), in acqua a temperatura massima di 80°C.



- Con ipoclorito (candeggina), in acqua a temperatura massima di 40°C.

Se si superano i 40°C si distrugge il tessuto.



- Non utilizzare mai il cloro oltre i 40°C per non distruggere il tessuto.

- I colori Indantrene utilizzati sono solidi al cloro e al perborato contenuto nei detersivi.

- Detersivi con perborato sono più indicati di quelli con cloro perché si possono utilizzare a temperature più alte.

ASCIUGATURA

Dopo il lavaggio, prima di asciugare, accertarsi di avere risciacquato molto bene la biancheria, onde evitare ingiallimenti dei capi bianchi.



- In essiccatoio, anche a tumbler, senza limite di temperatura.

STIRATURA

I tessuti devono essere stirati con umidità residua del 20% circa.

Il lino o misto lino devono essere stirati con maggiore umidità rispetto al cotone (circa il 30%) e più lentamente, con elevata pressione di stiratura.



- Stirare a temperatura massima di 200°C con tessuto umido.

MISTO COTONE-POLIESTERE E 100% POLIESTERE

LAVAGGIO



- Senza ipoclorito (candeggina), in acqua a temperatura massima di 60°C. Risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione di acqua fredda). Centrifugazione ridotta.



- Con ipoclorito (candeggina), in acqua a temperatura massima di 40°C.

Se si superano i 40°C si distrugge il tessuto.

- Non utilizzare mai il cloro oltre i 40°C per non distruggere il tessuto.



- I colori Indantrene utilizzati sono solidi al cloro e al perborato contenuto nei detersivi.

- Detersivi con perborato sono più indicati di quelli con cloro perché si possono utilizzare a temperature più alte.

ASCIUGATURA



- Asciugare in tumbler con umidità residua del 20-50%, temperatura massima di 120°C a basso carico.

STIRATURA



- Stirare a temperatura massima di 150°C con tessuto umido.

SIMBOLI DI LAVAGGIO

BIANCHERIA TREVIRA CS FLAME RETARDANT 100% POLIESTERE F.R.

LAVAGGIO

Utilizzare appropriati rapporti bagno/biancheria per il tessuto Trevira CS Flame Retardant, onde evitare pieghe difficili da togliere.

- Lavaggio delicato con programma economico a basso carico con detersivi a base anionica a temperatura massima di 40°C.
- E' possibile il lavaggio a secco con percloroetilene.



ASCIUGATURA

- Asciugare in tumbler con umidità residua del 20-50%, temperatura massima di 120°C e a basso carico.



STIRATURA

- Stirare a temperatura massima di 110°C con umidità residua del 40-50%.



COPERTE E PANNO PER TAVOLI

100% LANA - 80% LANA / 20% FIBRA POLLIAMIDE

LAVAGGIO

- A secco (con percloroetilene o similari).



ASCIUGATURA

- Non sopporta asciugatura in tamburo.



STIRATURA

- Stirare a temperatura massima di 150°C. Interporre un panno umido.



100% ACRILICO - 50% LANA / 40% ACRILICO / 10% COTONE

LAVAGGIO

- Lavare a 40°C con acqua e detersivi a base di saponi neutri.



ASCIUGATURA

- In essiccatoio a basse temperature.



STIRATURA

- Stirare a temperatura massima di 110°C. Interporre un panno.



RIVOLTA CARMIGNANI